

REVEPLAST es un revestimiento de cuarzo sintético, formulado a base de pigmentos encapsulados y resinas acrílicas de alta elasticidad, con elevada resistencia a la intemperie y a los agentes climáticos. Su composición confiere un acabado de textura y apariencia única, de alto desempeño estético y funcional.

Es apto para aplicaciones en interiores y exteriores. Producto lavable, listo para usar y de fácil aplicación. Permite disimular imperfecciones superficiales y sustituye, en una sola operación, el revoque fino, la pasta, el fijador y la pintura, optimizando costos de materiales y mano de obra.

PRESENTACIÓN:

Cubeta 10Kg - Cubeta 20Kg – Estañón 200K

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad: 125 +- 5 UK a 25°C. Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC).

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Puede aplicarse sobre repello fino, hormigón liso, pasta, láminas de yeso-cartón, fibrocemento, entre otras superficies debidamente preparadas.

Las superficies deben encontrarse limpias, secas, libres de polvo, grasa, humedad, partes sueltas o contaminantes que puedan afectar la adherencia.

En presencia de algas u hongos, se deberá realizar limpieza hasta su completa remoción y dejar secar durante al menos 24 horas antes de aplicar el Anclaje A700 y posteriormente el revestimiento.

Las áreas flojas deberán eliminarse mediante espátula y lijado. De ser necesario, nivelar con repello fino o pasta lisa según corresponda. En superficies de repello nuevo (virgen), se recomienda un tiempo mínimo de fraguado de 30 días antes de la aplicación del revestimiento.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el revestimiento a dos manos, una primera mano delgada, que cubra toda la superficie y una segunda mano que de un acabado uniforme.

No ocupa color de base.

Aplicar una primera mano extendiendo el material con una llaneta metálica perfectamente limpia a 30-45° de manera muy extendida, no es necesario que esta primera mano quede 100% lisa, lo importante es que se haga un enlace entre la superficie y el acabado final.

La segunda mano se aplica utilizando la llaneta metálica distribuyendo el material uniformemente hasta lograr una capa con el espesor correspondiente al tamaño de la piedra contenida en el producto, asegurando un acabado homogéneo.

No aplicar si se prevén lluvias cercanas. No aplicar con temperatura ambiente menor a 20° C o mayor a 40° C. No aplicar con humedad relativa ambiente mayor al 80%.

Lavar con agua las herramientas y las superficies sucias o contaminadas antes de que el producto se seque.

RECOMENDACIONES

Antes de iniciar, proteger las superficies adyacentes, tales como marcos de ventanas y áreas previamente terminadas.

Se recomienda trabajar paños completos para evitar juntas visibles o empalmes. En superficies extensas, se sugiere la participación de dos o más operarios para completar cada paño en una sola operación, evitando traslapes sobre material parcialmente seco y garantizando uniformidad en textura y acabado.

Se aconseja iniciar la aplicación en paños pequeños para determinar tiempos de trabajo y textura deseada, extendiendo posteriormente el procedimiento a áreas de mayor dimensión.

RENDIMIENTO

Una cubeta de 20kg rinde aproximadamente 18m² en una mano o entre 8-10m² en dos manos ya acabado final. Una cubeta de 10kg rinde 9m² a una mano aproximadamente y de 4-5m² en dos manos.

TIEMPO DE SECADO

Primera mano: 3 a 4 horas, comprobar que esté seco al tacto. Segunda mano: 24 horas para posteriormente aplicar el sellador de acabado. Secado final 4 días.

El secado depende de las condiciones climáticas. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar su acabo final.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados. No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua.

En caso de irritaciones consultar de inmediato al 800-4686-9422 (800-INTOXICA).

DESECHO

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua.